

Műszaki adatlap

ÁLTALÁNOS KONTAKTRAGASZTÓ

Csomagolás	Cikkszám
5 l / kanna 20 l / kanna	BPKATLRAG-5 BPKATLRAG-20

Leírás

A Xpert Atlas Általános kontaktragasztó egy oldószer-alapú kontaktragasztó, amelyet kifejezetten a Xpert Atlas EPDM gumilemezek leragasztására fejlesztettek ki, fa, vakolt téglá és más megfelelő aljzatokon alkalmazva.



Alkalmazás

A felületnek és az anyagoknak száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Felhasználás előtt tartsa a ragasztót szobahőmérsékleten (15°C – 25°C), ha az hosszabb ideig 15°C alatti vagy 25°C feletti hőmérsékletnek volt kitéve. Használat előtt a Xpert Atlas Általános kontaktragasztót alaposan fel kell keverni. Vigye fel a Xpert Atlas Általános kontaktragasztót a felületre és a membránra. A ragasztás megkezdése előtt tesztelje a ragasztót egy kis darab gumilemezen, hogy ellenőrizze színének és textúrájának állagát. Hagyjon elegendő időt a Xpert Atlas Általános kontaktragasztó száradására. Amikor a Xpert Atlas Általános kontaktragasztó már nem nedves és kéz hátával érintve nem képez szálakat, a két oldalt össze lehet illeszteni.

Anyagszükséglet

A felhasználásra kerülő anyag mennyisége az aljzat simaságától és a felhordás módjától függ. 1 liter Xpert Atlas Általános kontaktragasztóval hengeres felhordással kb. 2,35–3 m² terület kezelhető.

Némely felület egyenetlen és porózus, ezért több anyag szükséges, míg a simább és kevésbé porózus aljzatok kevesebb anyagfelhasználást eredményeznek. A nagyon porózus aljzatokra (szőrös deszkázat, beton falazóelem) szükséges lehet a ragasztót két rétegben felvinni, hogy biztosítsuk a tökéletes tapadást. Ezt úgy lehet eldönteni, ha egy kis darab szigetelőlemez ragaszt a porózus aljzatra és ellenőrzi a tapadószilárdságot.

Tárolás

A Xpert Atlas Általános kontaktragasztó eredeti, fel nem nyitott csomagolásban legfeljebb 12 hónapig tárolható, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

Szín

Zöld.

Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Felület előkészítés

A ragasztandó felületnek, tisztának, száraznak és éles sarkoktól, laza és idegen anyagoktól, olajtól, zsírtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Amennyiben szükséges, a felületet kefével vagy egy tiszta ronggyal meg kell tisztítani. A ragasztó felvitele előtt távolítsa el minden nedvességet vagy szennyeződést a felületről.

Kivitelezés

1. A Xpert Atlas Általános kontaktragasztót lehetőleg azonos időben hordja fel a szigetelőlemez visszájára és az aljzatra, megközelítőleg azonos száradási időt hagyva.
2. A Xpert Atlas Általános kontaktragasztót hordhatja kézzel egy oldószerálló festőhengerrel.
3. Egyenletesen hordja fel a Xpert Atlas Általános kontaktragasztót, megelőzve az anyag többlet képződését. Figyeljen arra, hogy a Xpert Atlas Általános kontaktragasztót teljesen egyenletesen fedje be mindkét ragasztandó felületet. Ügyeljen arra, hogy a varratok helyén nem kerülhet Xpert Atlas Általános kontaktragasztó a felületre.
4. Hagyja a Xpert Atlas Általános kontaktragasztót addig száradni, amíg érintésre száraznak nem tűnik (nem tapad az ujjhoz, általában kevesebb, mint 20 perc). A száradási idő a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően változhat.
5. Amikor a Xpert Atlas Általános kontaktragasztó már nem nedves és kéz hátával érintve nem képez szálakat, a két oldalt össze lehet illeszteni. Ezután nyomja össze erősen a membránt a felülettel.

Felhasználási korlátozások

- Ne használja előregedett PVC aljzatra, új bitumenre, illetve olyan bitumenre, amelynek lágyuláspontja < 85°C.
- A talkum, por, olaj, jég, hó vagy nedves körülmények gátolják a megfelelő tapadást. A termék helyes telepítéséhez a felületek tiszták és szárazak legyenek.
- Ne alkalmazza kedvezőtlen szélviszonyok mellett.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tartsa távol lehetséges tűzforrástól tárolás és felhasználás során. A termék önmagában nem robbanásveszélyes, de gyúlékony/robbanóképes gőz-levegő keveréket képezhet. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Használaton kívül tartsa zárva a vödröt. Kerülje a ragasztó hosszas belégzését és érintkezését a bőrrel és szemmel. Ne keverje más anyagokkal. Szorososan fedje le használaton kívül. Tartsa távol gyermekektől. Hígítani tilos. Védje a környezetét a ragasztó „túlszórásától”. Ez vonatkozik az alábbiakra, de nem csak az épület, amelynek tetején a szigetelőlemez ragasztása történik, közelében parkoló autók; a tetőn lévő légbefúvók / légelszívók; HVAC egységek, lefolyók, vészkiáratok, felülvilágítók és ablakok és minden más tárgy vagy személy, amely háttere lehet a ragasztóval történő beszórásnak.

Műszaki adatok

	Jellemző értékek
Fizikai állapot	Folyékony
Illat	Petrolszerű
Szín	Zöld

Forráspont	> 35 °C
Lobbanáspont	-26 °C
Relatív gőzsűrűség 20 °C-on	> 1 (levegő = 1)
Sűrűség	0,84 g/cm ³
Oldhatóság	vízben nem oldódik
Dinamikus viszkozitás	325–425 mPa·s (Spindle 4, 20 ford/perc, 20 °C)
Robbanási osztály	Ila, T3

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetészerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a teszteket a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.