

Műszaki adatlap

VARRATTÖMÍTŐ PASZTA

Csomagolás

310 ml / tubus, 12 db / karton

Cikkszám

BPKATLVARR

Leírás

A Xpert Atlas Varrattömítő paszta egy egykomponensű, elasztomer hibrid ragasztó- és tömítőanyag, amely izocianátmentes. A Xpert Atlas Varrattömítő paszta gyorsan átköt. A kötéshez a levegő páratartalmát, illetve az alapanyagban vagy annak felületén jelen lévő nedvességet használja fel és rugalmas, ellenálló kötést hoz létre, amely kiválóan tapad a legtöbb felülethez.



Alkalmazás

A Xpert Atlas Varrattömítő paszta egy többcélú tömítőanyag, amely a következőkre használható: Xpert Atlas EPDM membrán tömítése különböző felületeken (beton, fa, fém, EPDM-EPDM kapcsolat stb.), Xpert Atlas EPDM keret áttöréshez rögzítése jóváhagyott alapfelületekre, valamint a penetrációk körüli tömítés a Xpert Atlas EPDM keret telepítése előtt, repedések, hasadások, lyukak és egyéb membránhibák javítása, villámvédelmi rögzítések, tetőcserép javítások.

Jóváhagyott szigetelések és aljzatok

- Granulátummal borított módosított bitumen (előzetes teszt szükséges)
- EPDM
- TPO (előzetes teszt szükséges)
- Sima felületű, rétegzett aszfalt tetőfedések
- Kavicsborítású rétegzett bitumentető
- Aszfalt/köszénkátrány rétegzett tető
- Beton
- Alumínium
- Kő
- Fa
- Fém

Anyagszükséglet

Egy tubus kb. 20–25 folyóméter 6–8 m, 1,3 cm széles tömítést biztosít. A takarási teljesítmény a felhasználástól függ, és egyenetlen felületeken eltérhet.

Tárolás

A magas hőmérsékleten és magas páratartalmú környezetben történő tárolás csökkentheti a Xpert Atlas Varrattömítő paszta eltarthatóságát. A termék eltarthatósága bontatlan, eredeti csomagolásban 12 hónap, ha legfeljebb 25°C-on tárolják.

Szín

Fekete.

Biztonság

Mielőtt ezzel vagy bármely más ragasztótermékkel dolgozik, tanulmányozza a termék címkéjét és a Biztonsági Adatlapot (SDS) a szükséges egészségügyi és biztonsági előírások megismerése érdekében.

Tulajdonságok	Előnyök
Egykomponensű	Nem igényel keverést, az anyagminőség egyenletes és állandó.
Izocianátmentes	Fokozott biztonság
Elasztomer jellegű	Rugalmas marad, képes elnyelni a szerkezeti mozgásokat és feszültségeket
Oldószermentes	Nem jár nyílt lánggal kapcsolatos veszéllyel

Felület előkészítés

Az alapfelületeknek tisztának, egyenletesnek, száraznak, por-, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, amelyek gátolhatják a tapadást. Minden laza, rosszul tapadó festék- vagy bevonatmaradványt el kell távolítani aXpert Atlas Varrattömítő paszta alkalmazása előtt. Granulátummal borított módosított bitumenes membránok esetén a laza granulátumokat a membrán felületéről el kell távolítani, mielőtt a Xpert Atlas Varrattömítő pasztát felvinnék. Ha az alapfelületek tisztításra szorulnak, oldószerek, például metil-etil-ke-ton (MEK) vagy acetone használhatók. Ellenőrizze az alkalmazott oldószer kompatibilitását az alapfelülettel. A tisztítás után hagyja az alapfelületet teljesen megszáradni. Figyelem: oldószerek használata esetén szüntessen meg minden gyújtóforrást, és gondosan kövesse a gyártó vagy a beszállító által megadott biztonsági és kezelési utasításokat.

Kivitelezés

1. Vágja le a fúvókát a kívánt méretre és szűrje át a fúvókán belüli tömítést.
2. Vigye fel egyenletesen a tömítőanyagot az alapfelületre egy kézi pisztoly segítségével.
3. Nyomja rá a tömítőanyagot, hogy teljes felületen érintkezzen az alapfelülettel.
4. Ügyelni kell arra, hogy a tömítőanyagból közvetlenül a varrat élénél egy domború csík alakuljon.
5. Az első 7 napban kerülje a tömítőanyag mechanikai igénybevételét.

Felhasználási korlátozások

- Ne alkalmazza nedves felületre.
- A megfelelő kikeményedéshez a terméknek levegőre és nedvességre van szüksége.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítása denaturált etilalkoholt követően szappannal és vízzel.

MEGJEGYZÉS: A fenti információk általános tájékoztatás céljából kerültek közzétételre. A felsorolt tulajdonságok és teljesítményértékek tipikus értékek és nem tekintendők gyártási specifikációknak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentumban szereplő valamennyi állítás és műszaki információ olyan teszteken vagy adatokon alapul, amelyeket a Building Products Kft. megbízhatónak tart. A Building Products Kft. azonban nem vállal garanciát az információk pontosságára vagy teljességére. A felhasználó rendelkezik az egyetlen ismerettel és ellenőrzéssel azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Building Products Kft. termékeinek teljesítményét a felhasználás során. A felhasználó felelőssége, hogy teszteket végezzen annak meghatározására, hogy a Building Products Kft. termékei kompatibilisek-e a felhasználó végtermékének terveivel, szerkezetével és anyagaival, valamint hogy a termék alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára és rendeltetésszerű használatára. A felhasználó vállalja a teljes kockázatot és felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

GARANCIA: A Building Products Kft. garanciát vállal arra, hogy termékei megfelelnek a Building Products Kft. értékesítéskor érvényes specifikációinak, ha a teszteket a Building Products Kft. szabványai szerint végzik. Ha a termék hibásnak bizonyul a Building Products Kft. szabványai szerinti tesztelés során, a Building Products Kft. saját belátása szerint visszatéríti a vételárat, vagy kicseréli, illetve kijavítja a hibás terméket. EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A VEVŐ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A BUILDING PRODUCTS KFT.-VEL SZEMBEN ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IMPLIKÁLT GARANCIÁT, HELYETTESÍT. Semmilyen körülmények között a Building Products Kft. nem felel különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű károkért, függetlenül attól, hogy a követelés gondatlanságon, szerződésen, garancián, szigorú felelősségen vagy más jogcímen alapul.